

КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА

TRICOL PRO 1K PT-MS HARD-ELASTIC

Однокомпонентный жестко-эластичный клей для укладки паркета на основе MS-полимера в фольгированной тубе 600 мл

Клей произведен на основе полимерной технологии MS и применяется для укладки внутри помещений штучного, наборного, высокоплотного, покрытого лаком и экзотического видов паркета на различные виды впитывающих и невпитывающих оснований: бетон, дерево, металл, плитку, ангидритную стяжку. Подходит для влажных помещений (ванная комната, кухня). Рекомендован для использования в системе «теплый пол» (температурная стойкость до +80 °С).



TRICOL PRO 1K PT-MS HARD-ELASTIC

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Цвет | светло-коричневый с оттенками красного |
| Внешний вид | однородная тиксотропная паста |
| Основа | МС-полимер |
| Плотность | 1,72 г/см ³ |
| Время образования поверхностной пленки, +21 °С/50% влажности | 30-40 мин |
| Прочность при сдвиге, дуб/дуб, при +20 °С (DIN EN ISO 17178) | не менее 2,0 МПа |
| Относительное удлинение, не менее | 100% |
| Пешеходная нагрузка | 24 ч |
| Температура эксплуатации клеевого шва | от -40 °С до +80 °С |

Способ нанесения: монтажный пистолет под тубы 600 мл

Расход: 800-1400 г/м².

Штучный паркет толщиной 8 мм: 0,7-1,0 кг/м²; толщиной 9-12 мм: 1,0-1,2 кг/м².

Паркетная доска толщиной 12-15 мм: 1,0-1,2 кг/м²; от 15 мм: 1,4-1,6 кг/м².

Массивная доска: любая доска с ратио (ширина к толщине) не выше 6:1.

Подготовка поверхностей к склеиванию:

Очистить поверхность от пыли, грязи, масляных и жировых загрязнений путем шлифования и промывкой раствором. Для улучшения адгезии с основанием рекомендуем полиуретановый или эпоксидный грунт-праймер серии TRICOL PRO.

Нанесение:

Перед использованием довести клей до комнатной температуры. Поместите продукт в монтажный пистолет, заранее отрезав «хвостик» фольгированной тубы. Оптимальная температура для работы: от 18 до +25 °С, влажность воздуха ниже 75%. Нанести клей TRICOL PRO 1K PT-MS HARD-ELASTIC на основание в форме треугольных валиков на участок, который можно покрыть паркетом за 30-40 минут. Зубчатым шпателем распределить клей на склеиваемом участке. Паркет тщательно прижать к основанию.

После прикрепления проверить постукиванием, что паркет прикреплен по всей поверхности. Убедиться, что клей «смочил» нижнюю поверхность паркета полностью. Окончательное отверждение происходит через 24-48 ч.

Внимание! При температуре воздуха +20 °С и влажности 50% время в открытом состоянии составляет 30-40 минут. Более высокая температура и влажность воздуха сокращают, а низкая температура и влажность удлиняют время в открытом состоянии (укладки), схватывания и высыхания.

Рекомендации:

Паркет не проклеивать по шпунтам. Между неподвижными конструкциями, такими как стена и паркет, оставлять зазор 10-15 мм. Шлифование и лакирование паркета проводить только через 1-2 суток после приклеивания. Свежие пятна клея можно удалить лаковым бензином, а высохший клей только механически.

Срок годности:

12 месяцев в герметичной фольгированной тубе при температуре от +15 до +35°С.

Важно! В случае возникновения нестандартных ситуаций с применением продукта TRICOL PRO 1K PT-MS HARD-ELASTIC обратитесь в нашу техническую службу info@tricompany.ru.

Продукция сертифицирована.

Изготовитель:

ООО "Ти Эр Ай"
Россия, Москва,
Покровский бульвар,
д. 8с2, к. 11.

