

ООО «ТЕПОФОЛ» ПРОИЗВОДСТВО ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С 2004 ГОДА НА РЫНКЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Офис: 105318 г. Москва, ул. Щербаковская, д.3, офис 810 тел.: +7(495) 517-33-00

сайт: www.tepofol.ru, почта: info@tepofol.ru

ИНН: 7708536881 КПП: 501901001 Юр. адрес: 142902 Московская обл., г. Кашира ул. Строительная дом 15

Технические параметры и характеристики теплоизоляционного материала Тепофол®

| No | Параметр | Единица измерения | Величина | Примечание |
|----|--|----------------------|----------|---|
| 1 | Коэффициент теплопроводности (в сухом состоянии при 25°C), НПЭ (без теплоотражающего слоя) | Вт/м·К | 0,039 | Протокол №283 от 18 июля 2013г. результатов испытаний Испытательно-исследовательского центра строительных материалов и конструкций ГУП «Научноиследовательский институт московского строительства «НИИМосстрой» |
| 2 | Коэффициент теплопроводности НПЭ после 100 циклов замораживания- оттаивания (в сухом состоянии при 25°C) | Вт/м·К | 0,042 | |
| 3 | Паропроницаемость | мг/м·ч·Па | 0,0001 | |
| 4 | Прочность на сжатие при 10%-ой линейной деформации | кПа | 16 | |
| 5 | Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций НПЭ тип «А» (с одним теплоотражающим слоем), толщина 50 мм | м²·°К/Вт | 1,1 | Отчёт-протокол №005/25.12 Т (2012г.) по результатам энергетического обследования нежилого производственного утеплённого строения (железного ангара) тепловизионным методом |
| 6 | Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, НПЭ тип «А» толщина теплоизоляционного слоя: | м²·°К/Вт | | Расчёт выполнен на основании данных Отчёта-протокола №005/25.12 Т (2012г.) |



| | 60 мм 70 мм 80 мм 90 мм 100 мм | | 1,33 1,55 1,77 2 2,22 | |
|----|--|--------|--|---|
| 7 | Снижение прочностных характеристик после климатических испытаний, 60 циклов, не более | % | 4-6 | Технический отчёт МГСУ (апрель 2017г.) по результатам исследования физико-механических характеристик вспененного полиэтилена «Тепофол» в условиях температурных, механических и климатических воздействий |
| 8 | Температура применения | °C | от -60 до +80 | ТУ 2244-003-74621700- 2011 с изм. 2 |
| 9 | Плотность | KL/CW3 | 16-25 | ТУ 2244-003-74621700- 2011 с изм. 2 |
| 10 | Нормированный уровень звукоизоляции (индекс приведённого ударного шума ΔL№): 10 мм 20 мм | дБ | 54 52 | Заключение по результатам акустических испытаний (звукоизоляционных характеристик), 2017 год |
| 11 | Удароизоляция (индекс улучшения ударного шума ∆L™): 10 мм 20 мм | дБ | 24 26 | Лаборатория акустики залов НИИ Строительной Физики РААСН |
| 12 | Условия хранения | - | Беречь от прямых солнечных лучей Беречь от | ТУ 2244-003-74621700- 2011 с изм. 2 ТУ 2244-003-74621700- |
| | | | дождя и снега | 2011 с изм. 2 |
| 13 | Водопоглощение при полном погружении на 28 суток | % | 0,96 | Испытания НИИ Строительной Физики РААСН |
| 14 | Прочность на разрыв | кПа | 81,55 | Испытания НИИ строительной физики РААСН |
| 15 | Прочность клеевого слоя (адгезия) | кПа | 14,3 | Испытания НИИ строительной физики РААСН ГОСТ 28574-90 |
| 16 | Обязательная сертификация Росстандарта | - | не подлежит | Письмо №397 от 12.12.2012г. «Центр сертификации «Композит-Тест» |
| 17 | Срок службы | - | неограничен | При правильном хранении и использовании |