

**F_14****UNIVERSAL
SERIES**

ИНТЕРЬЕРНАЯ

**Супербелая акриловая краска
для стен и потолков моющаяся**



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Моющаяся высокоукрытистая краска, предназначенная для окраски гипсокартонных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, а также ДСП и ДВП. Она подходит для реставрации уже окрашенных водоно-дисперсионными красками поверхностей и отлично подходит для помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой. Краска образует бархатистое паропропускаемое матовое покрытие. Загрязнения легко удаляются с помощью воды без применения жестких абразивных моющих средств. Подходит для обоев под покраску. Рекомендуется для стен и потолков.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Основание должно быть сухим, чистым и обезжиренным. Отслаивающиеся старые покрытия необходимо удалить. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой до шероховатости и очистить от образовавшейся пыли. Треугольники, выбоины и неровности следует зашпатлевать, затем высохшую поверхность отшлифовать. Перед окрашиванием поверхность, особенно впитывающую и мелящую (бетон, штукатурка, гипс, гипсокартон и т.д.), необходимо обработать грунтом глубокого проникновения, при необходимости несколько раз, до перекращения эффекта «меления». Рекомендуется применять грунт одной марки с краской. Игнорирование правил подготовки основания может привести к нежелательным дефектам (образование полос, перерасход краски, быстрая впитываемость, «меление» и др.)

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком (кристообразными движениями) или картушным пистолетом в 1-2 слоя. Работы выполнять при температуре выше +8°C и влажности воздуха не более 80%. Оценивать однородность покрытия можно только после полного высыхания. При необходимости краску разбавить чистой водой не более 5% от объема! Разбавление краски более чем на 5% ухудшает ее эксплуатационные свойства и может привести к нежелательным изменениям покрытия, включая снижение прочности, стойкости и внешнего вида. Производитель не гарантирует заявленные характеристики при нарушении рекомендованных пропорций.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой с мылом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Исполнители работ должны быть обеспечены: спецодеждой, резиновыми перчатками, защитными очками. В случае попадания краски в глаза следует промыть их водой и при необходимости обратиться за помощью к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип поверхности	Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.
Базовый цвет	Белый
Колеровка	Краска изготавливается в Базе А для пастельных ненасыщенных тонов. Компьютерная и ручная колеровка любыми колорантами на водной основе. Чтобы избежать расхождения цвета при колеровке, рекомендуется использовать материалы из одной партии.
Блеск	Глубокоматовый
Расход	1 кг на 7-8 м ² – в один слой На расход влияют способ и условия нанесения, а также тип обрабатываемой поверхности.
Фасовка	14 кг
Массовая доля нелетучих веществ	55-65%
Способ нанесения	Кисть, валик, краскораспылитель.
Время высыхания	При температуре 20°C и относительной влажности 65%: Первый слой – 1-2 ч. / Второй слой не ранее чем через 4 ч. Не допускать воздействия воды в течение суток после окрашивания.
Стойкость к мытью	Лёгкая влажная уборка
Стойкость к мокрому истиранию	3 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300.
Разбавление	При необходимости краску разбавить водой не более 5% от объема. Для разбавления используется чистая вода.
Хранение	Хранить в оригинальной, плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 28°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев от даты производства. При транспортировке тара должна быть зафиксирована в вертикальном положении. Начатую ёмкость следует использовать по возможности быстрее.

Кроме данного технического описания, при работе с материалом следует также руководствоваться общими инструкциями по выполнению малярных работ. Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. При сомнении в возможности применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем. Настоящее техническое описание, а также неподтверждённые письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.